

目錄號碼：CLKTC40G160308B

TufKcoat® TC-40G 防止銅銹的水性高光澤快乾清漆

- 用於銅製品/鍍銅件的防銹照光

特性：

1. 水性快乾清漆，無污染，非燃性。
2. 高光澤，高硬度塗膜。
3. 對銅，銅合金及其鍍件的優越耐蝕性。
4. 韌性耐磨兼佳的保護膜。
5. 符合最新環保，RoHS/VOC 的要求。
6. 使用容易，可自乾或加熱催乾。

簡介：

環保型 **TufKcoat® TC-40G** 是變性的水性熱塑清漆，專為銅質及銅合金或其電鍍件，包括青銅，紅銅或古銅件，而設計的。可直接塗佈於這類五金件上，產生高光澤，高硬度，且耐蝕效果優異的塗層，鹽霧試驗可耐 72 小時以上。


TufKcoat® TC-40G 可以傳統的塗佈方式，如刷塗，浸塗，噴塗，或滾塗等方法施工於銅質或其電鍍件上，經室溫自乾或較方便的話，也可加熱催乾成膜，並於 48 小時內達成最後的 H-2H 塗膜硬度和性能。在實際使用時，**TufKcoat® TC-40G** 也可利用多數水性色漿或染料調成各種不同顏色，以滿足最終市場各種不同商業需求。

一般而言，只要銅或銅合金表面經過適當的清潔，拋光，脫脂，電解，或類似的前處理時，**TufKcoat® TC-40G** 即可方便的使用於其上，產生優越的密著耐蝕保護膜。

除了使用方便，由於 **TufKcoat® TC-40G** 不含有任何有毒重金屬成分，且只有極低的有機揮發成分，絕對符合最嚴格的環保法規；如有需要，我們將樂於提供這方面的有效文件，謹供參考。

TufKcoat® TC-40G 屬於一液型的水性分散清漆，沒有安定性的問題。但是，在使用後或停工時，如仍存有未用完的殘餘清漆時，必須密封容器，避免產生自乾結膜的問題。

我們竭盡所能，並相信本文資料正確可靠。但無論是明說或暗喻，我們並不保證產品的任何特定用途，而且所有的測試均需個別的用户自行處理，以期達成其特定的需求。



寬亮企業有限公司

82059 高雄市岡山本洲工業區本工五路1-1號

電話：07-624-3737

<http://www.allucid.com>

規格：

外觀：	無色半透明溶液
化學型態：	變性的水性聚氨酯分散液
固含量，110°C x 2 小時：	20 ± 1 %
比重，克/毫升，25°C：	1.02 ± 0.05
pH 值：	7 ~ 8
粘度，福特 4 號杯，25°C：	11 ± 1 秒

產品儲存安定性：

密封且未使用的 **TufKcoat**® TC-40G 應儲存於通風陰涼處，避免日光直接曝曬，產品壽命可保證 6 個月以上。

已經開封使用且未用完的 **TufKcoat**® TC-40G 包裝桶，我們建議立即密封，並於三個月內全部用完。

使用過的 **TufKcoat**® TC-40G 溶液，在停機，停工，未使用時，我們建議以密閉容器封閉，避免遭受外物污染，並於 7 日內全部用完。

包裝：

TufKcoat® TC-40G 的標準產品包裝方式為 20kg 或 200kg 的塑膠桶裝。

我們竭盡所能，並相信本文資料正確可靠。但無論是明說或暗喻，我們並不保證產品的任何特定用途，而且所有的測試均需個別的用戶自行處理，以期達成其特定的需求。